

MANTO KRAFT



KR-1500



beyaz

25 ^{±%2} Kg

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, farklı mineral dokuya sahip son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.

TSE EN 998-1: Kagir Harcı – Kaba ve İnce Sıva Harcı

TS 7842:2012: Boyalar ve Sıvalar – Kagir ve Beton Dış Cephe Kaplama

TS EN 1062-1: Kagir ve Beton Dış Cepheler için Kaplama Malzemeleri ve Sistemler

MANTO KRAFT DECO

Aşağıdaki değerler, **TS EN 1062-1** göre sınıflandırılmıştır.

Kuru Film Kalınlığı	E5
Tane Büyüklüğüne Göre	S4
Su Buharı Aktarım Hızı	V1
Su Aktarım Hızı	W2
Çatlak Örtme Özelliği	A0
Karbondioksit Geçirgenliği	C0
Küf Gelişimine Direnç	K2

Kullanım Alanları

- Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif sıva olarak kullanılır.
- Sıva tamiratı ve dış cephe granüllü sıva uygulamalarında uygundur.
- İç ve dış cephelerde, tavan ve duvar uygulamaları için idealdir.
- Direkt tuğla, gazbeton ve bims blok üzerine uygulanabilir.

Teknik Özellikleri

Görünüm	Beyaz renkli granül
Su Karışım Oranı	6 - 6,5 litre su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5 dakika
Kap Ömrü	1,5 - 2 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Uygulama Kalınlığı	~ 3 mm
Tam Kuruma Süresi	1 - 2 gün
Tüketim	2,4 - 3 kg/m ² (uygulama yüzeyine bağlı olarak değişir)

Yüzey Hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey ve levhalar sağlam, toz, yağ, katran, boya, silikon, kür malzemesi gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama öncesi **KRAFTBAU DECO Dekoratif Sıva Astarı** fırça veya rulo ile yüzeye sürülmelidir.

Harç Hazırlığı

- 25 kg **MANTO KRAFT DECO** tozu, 6 - 6,5 litre temiz suya ekleyerek düşük devirli mikserle topak kalmayacak şekilde karıştırın.
- Hazırlanan harcı 5 dakika dinlendirin, ardından 1 - 2 dakika daha karıştırarak kullanıma hazır hale getirin.
- Hazırlanan karışım 1,5 - 2 saat içinde kullanılmalıdır.

Uygulama Bilgileri

- Desen yönünü belirleyip, sıyırma işlemini aynı yönde yapın.
- Uygulama kalınlığını, en büyük agrega boyutuna göre ayarlayın.
- En geç 20 dakika içinde malzeme henüz nemliken plastik mala ile dikey veya dairesel hareketlerle desen oluşturun.
- Sıcak havalarda yüzeyi nemlendirerek çimento prizini alana kadar kurummasını sağlayın.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerinde uygulama yapmaktan kaçının.
- Uygulamayı ara vermeden tamamlamaya çalışın; gerekirse yüzeyi 20 m²'lik alanlara bölerek çalışın.
- Plastik mala kullanımına en geç 20 dakika içinde geçin, sıvanın üzerinde film tabakası oluşmasına izin vermeyin.
- Donmuş, doğrudan güneş alan veya rüzgara açık alanlarda uygulama yapmayın.
- Yoğun soğuk veya kar yağışı beklenen zamanlarda uygulama yapmaktan kaçının.
- Kullanım süresi geçmiş harca su veya kuru malzeme eklemeyin.

Ambalaj

25 kg'lık kraft torbalarda.

Raf Ömrü

Rutubetsiz ortamlarda, açılmamış ambalajında 12 ay boyunca saklanabilir.

