

DERZ DOLGULAR



KR-200



20 ± 2 Kg



10 ± 2 Kg



5 ± 2 Kg

FUGA KRAFT FLEX

Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay uygulanabilen, 2 – 6 mm genişliğindeki derzlerde kullanılan, esnek ve çatlama direnci yüksek, aşınmaya dayanıklı bir derz dolgu malzemesidir.

TS EN 13888-1:2022 Karolar İçin Derz Dolgu Malzemeleri; uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve performans açısından CG2A sınıfına uygundur.

CG2: İlave özelliklerle geliştirilmiş karo derz dolgu malzemesi. **A:** Aşınma dayanımı artırılmış.

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda, kuru ve orta ıslak ortamlarda, yatay ve dikey zeminlerde seramik ve fayans kaplamalarının derz doldurulmasında kullanılır.

Avantajları

Kolay uygulanır, pürüzsüz bir görünüm sağlar. İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde rahatça kullanılabilir.

Yüzey Hazırlama

Kaplama altındaki yapıştırıcının tamamen kurduğundan emin olunmalıdır. Derz boşlukları toz, talaş ve çimento artıkları temizlenerek hazır hale getirilmelidir. Gerekirse, derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Karıştırma kabına önce su, ardından **FUGA KRAFT FLEX** eklenir (6-7 lt su / 20 kg torba). Topaklar giderilene kadar karıştırılır ve 5 dakika beklenir. Harç kauçuk uçlu spatula ile derz boşluklarına uygulanır. Uygulamadan 30 dakika sonra yüzey, nemli bir süngerle temizlenir. Sünger sık sık temizlenmelidir. En iyi sonuç için uygulanan alan 1 gün sonra nemlendirilmelidir.

Tüketim: Tüketim Miktarı, gr/m²

Seramik Ebatı, cm	Derz Aralığı, mm				
	2	3	4	5	6
15 x 60	160	240	320	400	480
33 x 33	150	220	300	370	440
40 x 40	150	215	305	365	425
30 x 60	150	210	300	350	410
45 x 45	145	215	280	335	395
60 x 60	130	195	265	325	385
40 x 120	125	195	255	315	375
60 x 120	105	165	230	295	360
100 x 100	95	150	205	260	315

Uyarılar

Hazırlanan harca yabancı madde (kireç, çimento, alçı vb.) eklenmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harç yeniden kullanılmamalıdır. Derz uygulaması, yapıştırmadan en az 24 saat sonra yapılmalıdır. Uygulama +5°C ile +35°C arasında yapılmalıdır. Donmuş yüzeylere ve direkt güneş altında uygulanmamalıdır. Solumayınız, gözle temasında bol su ile yıkayınız.

Teknik Değerleri

Kullanım Süresi, saat	≤ 1,5
Su emme, 30 dk sonra, gr (EN 12808-5)	≤ 5
Su emme, 240 dk sonra, gr (EN 12808-5)	≤ 10
Büzülme, mm/m (EN 12808-4)	≤ 3
Kuru depolamadan sonra eğilme dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 2,5
Donma-çözülme çevriminden sonra eğilme dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 2,5
Kuru depolamadan sonra basınç dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 15
Donma-çözülme çevriminden sonra basınç dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 15
Aşınma direnci, mm ² (EN 12808-2)	≥ 2000

Ambalajlama ve Saklama

5 kg ve 10 kg polietilen torbalarda, 20 kg kraft torbalarda paletli olarak sevk edilir. Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda, orijinal ambalajında 6 ay saklanabilir. Açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Kullanılmadığı durumda ambalaj sıkıca kapatılmalıdır.



Derz Dolgu Renk Kartelası

	Beyaz
A Grubu	
	Sis Gri
	Gümüş Gri
	Rose
	Antalya Mavi
	Roma Bej
	Küllü Karamel
	Kumsal Bej
	Alaçatı
	Bozkır
B Grubu	
	Bazalt Gri
	Mokka
	Lagun
	Kese Kağıdı
C Grubu	
	Venedik Kırmızı
	Toprak Kahve
	Kestane
D Grubu	
	Siyah
	Küf Bulutu