

DERZ DOLGULAR

KR-250



20 ± 2 Kg



10 ± 2 Kg



5 ± 2 Kg



FUGA KRAFT POOL

Çimento esaslı havuz uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı silikon katkılı derz dolgusu. 2 – 6 mm kalınlıkta uygulama için uygundur.

TS EN 13888-1:2022: Karolar İçin Derz Dolgu Malzemeleri; uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve performans açısından **CG2WA sınıfına** uygundur.

CG2: İlave özelliklerle geliştirilmiş karo derz dolgumalzemesi. **A:** Aşınma dayanımı artırılmış. **W:** Su emmesi azaltılmış.

Kullanım Alanları

Havuz, sauna, kaplıca gibi yoğun nemin bulunduğu alanlarda; teras, balkon, bahçe gibi açık alanlarda kaplama malzemelerinin derzlerini doldurmak için kullanılır. Seramik, granit, doğal taş, porselen, mermer kaplamalarda da kullanılabilir. Alttan ısıtılmalı sistemler, yoğun trafiğe maruz zeminler, soğuk hava depoları ve seramik tadilat uygulamalarında uygundur.

Avantajlar

Elastik yapıya sahiptir. Havuz uygulamalarında mükemmel performans sağlar. Seramik üstü seramik uygulamalarına uygundur. Küf ve mantara karşı dirençlidir. Pürüzsüz, parlak bir yüzey sunar. Aşınma direnci ve su iticilik özelliği yüksektir.

Yüzey Hazırlığı

Yapıştırıcının kurduğundan emin olunmalıdır. Derz boşluklarındaki toz, inşaat artıkları temizlenmeli ve gerekirse su ile nemlendirilmelidir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Karıştırma kabına su eklenir, ardından **FUGA KRAFT POOL** (6-7 lt su / 20 kg) eklenerek karıştırılır. 5 dk beklenir, ardından tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç spatula ile uygulanır. Yaklaşık 30 dk sonra nemli

Tüketim: Tüketim Miktarı, gr/m²

Seramik Ebatı, cm	Derz Aralığı, mm				
	2	3	4	5	6
15 x 60	160	240	320	400	480
33 x 33	150	220	300	370	440
40 x 40	150	215	305	365	425
30 x 60	150	210	300	350	410
45 x 45	145	215	280	335	395
60 x 60	130	195	265	325	385
40 x 120	125	195	255	315	375
60 x 120	105	165	230	295	360
100 x 100	95	150	205	260	315

süngerle yüzey temizlenir. Sünger sık sık temizlenmelidir. Harç tamamen kurduğunda kalan kalıntılar kuru bir bezle silinmelidir. Yüzey 1 gün sonra nemlendirilmelidir.

Ambalajlama ve Saklama

5 kg ve 10 kg polietilen torbalarda, 20 kg kraft torbalarda paletli olarak sevk edilir. Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda, orijinal ambalajında 6 ay saklanabilir. Açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Kullanılmadığı durumda ambalaj sıkıca kapatılmalıdır.

Uyarılar

Hazırlanan harca yabancı madde (kireç, çimento, alçı vb.) eklenmemelidir. Kullanım süresi geçmiş harç yeniden kullanılmamalıdır. Derz uygulaması, yapıştırmadan en az 24 saat sonra yapılmalıdır. Uygulama +5°C ile +35°C arasında yapılmalıdır. Donmuş yüzeylere ve direkt güneş altında uygulanmamalıdır. Solumayınız, gözle temasında bol su ile yıkayınız.

Teknik Değerleri

Kullanım Süresi, saat	≤ 1,5
Su emme, 30 dk sonra, gr (EN 12808-5)	≤ 5
Su emme, 240 dk sonra, gr (EN 12808-5)	≤ 10
Büzülme, mm/m (EN 12808-4)	≤ 3
Kuru depolamadan sonra eğilme dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 2,5
Donma-çözülme çevriminden sonra eğilme dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 2,5
Kuru depolamadan sonra basınç dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 15
Donma-çözülme çevriminden sonra basınç dayanımı, N/mm ² (EN 12808-3)	≥ 15
Aşınma direnci, mm ² (EN 12808-2)	≥ 2000



Derz Dolgu Renk Kartelası

	Beyaz
A Grubu	
	Sis Gri
	Gümüş Gri
	Rose
	Antalya Mavi
	Roma Bej
	Küllü Karamel
	Kumsal Bej
	Alaçatı
	Bozkır
B Grubu	
	Bazalt Gri
	Mokka
	Lagun
	Kese Kağıdı
C Grubu	
	Venedik Kırmızı
	Toprak Kahve
	Kestane
D Grubu	
	Siyah
	Küf Bulutu