

KR-500



beyaz

25 ^{±%2} Kg

Çimento esaslı, polimer katkı, EPS ve XPS esaslı söve, kartonpiyer ve tavan göbekleri gibi işlenmiş poliüretan ürünlerin iç ve dış cephe kaplamalarında yüzeye yapıştırılması için kullanılan bir harçtır.

TS-EN 1504-3: Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler

Bölüm-3: Yapısal ve yapısal olmayan tamir R4 sınıfına uygundur

KRAFT SÖVE TAMİR & YAPIŞTIRICI

Kullanım Alanları

- ▶ Tuğla, gazbeton, sıva, brüt beton gibi yüzeylere polistren ısı yalıtım levhalarının (XPS, EPS, söve vb.) yapıştırılmasında kullanılır.
- ▶ Sağlam olmayan ve düşük dirençli yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- ▶ Çok nemli veya aşırı sıcak havalarda, güneş altında uygulamaktan kaçınılmalıdır.
- ▶ Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi bulunan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Avantajları

- ▶ Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- ▶ Yüksek su tutuculuğu sayesinde işlenebilme süresi uzundur.
- ▶ Yüksek yapıştırma direncine sahiptir.
- ▶ İnce taneli dokusu ile söve tamir harcı ve söve derz dolgu olarak kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre.

Görünüm	Beyaz renkli
Toz yoğunluğu	1,6 kg/m ³ (±0,1)
Su karışım oranı	6-7 lt su / 25 kg
Dinlendirme süresi	5-10 dakika
Kap ömrü	Yaklaşık 2 saat
Uygulama kalınlığı	4 mm
Yangına tepki sınıfı	A1

Yüzey Hazırlığı

- ▶ Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- ▶ Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey neme doygun hale getirilmelidir.

- Yüzeydeki önemli bozukluklar, söve yapıştırma işleminden en az 24 saat önce **KRAFTBAU TAMİR HARCİ** ile onarılmalıdır.
- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey, yapışmayı engelleyecek boya ve eski sıvalardan temizlenmiş ve düzgün olmalıdır.

Kullanım Şekli

- 1 torba (25 kg) **KRAFTBAU SÖVE TAMİR & YAPIŞTIRICI**, 6-6,5 litre temiz suya yavaşça eklenir ve düşük devirli bir mikserle topaksız, homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.
- Harç 5 dakika dinlendirilir ve ardından 1-2 dakika daha karıştırılır.
- Söve yapıştırıcısı, çelik mala yardımıyla söveye uygulanmalıdır.
- Yapıştırma harcı, kenarlardan 5 mm boşluk kalacak şekilde söveyi çevreleyecek biçimde sürülür.
- Söve, yapıştırılacak yüzeye bastırılır ve lastik tokmakla hafifçe vurularak tam yapışma sağlanır.

Tüketim

4-5 kg/m² (Uygulama metoduna göre değişir).

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Ahşap yüzeylerde, metal yüzeylerde ve neme maruz yüzeylerde uygulanamaz.
- Alçı levha, alçı sıva, alçı blok gibi yüzeylerde ade-rans artırıcı astar kullanılmadan uygulanamaz.
- Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanım talimatı dışına çıkmayınız.
- Solumayınız; göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz.
- Çimento esaslı bir malzeme olduğundan uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır.
- Ambalajlı ürün, nemli ortamlarda saklanmamalıdır.

Ambalajlama ve Depolama

25 kg'lık kraft torbalarda, bir palet üzerinde 64 torba (1600 kg/palet) bulunur. Palet Ölçüsü: 115 x 115 cm.

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istiflenerek, kuru ve nemsiz bir ortamda 8 ay süreyle saklanmalıdır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.

