

TECHNO KRAFT



KraftBau®
Yapıların Gizli Gücü

KR-7000



**12^{±%2}
Kg**

**Akrilik dispersiyon esaslı
(polimer modifiyeli)
tek bileşenli. TS 13744
standardına uygundur.**

**Akrilik dispersiyon esaslı
(polimer modifiyeli) tek
bileşenli. Özellikle brüt beton
yüzeyler ile duvar üzeri alçı
ve çimento esaslı sıvalarda
kullanılır. Yüzey aderansını
artırır, çalışma süresini ve
işlenebilirliği geliştirir.**

TECHNO KRAFT BRÜT BETON ASTARI

Yüzey Hazırlığı

Uygulama öncesinde, yüzeydeki yağ, gres, pas ve parafin kalıntıları gibi aderansı zayıflatabilecek maddeler temizlenmeli; ayrıca yüzeyde gevşek parçacıklar bulunmamalıdır.

Astar Uygulaması

Ürün, istenilen kıvama göre yaklaşık %30 oranında su ile inceltilir ve 3-5 dakika karıştırılarak homojen, topaksız bir karışım elde edilir. Hazırlanan yüzeye posteki rulo ile tek kat uygulanır. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla karıştırılmalıdır.

Sarfiyat

4-7 m²/kg (tek katta yüzeye bağlı olarak).

Ambalajlama ve Saklama

Ürün, kuru ve serin bir ortamda, açılmamış orijinal ambalajında ve donmaya karşı korumalı şekilde depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

- Depolama alanları havalandırılmalıdır.
- Uygulama sırasında uygun gözlük, koruyucu eldiven, maske ve iş kıyafeti kullanılmalıdır.
- Cilt ve göz ile temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen tıbbi yardım alınmalıdır.

