

PROFESYONEL YAPIŞTRICILAR



KR-8000



C2TES1

gri

25 ^{±%2} Kg

KR-8500



C2TES1

beyaz

25 ^{±%2} Kg

KRAFT PRO+

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, S1 sınıfı, yüksek performanslı ve elastik, kayma özelliği azaltılmış, uzun açık bekletme süreli hazır harçtır.

Kullanım Alanları

- İç mekan yatay ve düşey, dış mekan yatay uygulamalarda,
- Teras, havuz, yerden ısıtılmalı zeminlerde,
- Isı değişimi ve dona dayanıklı alanlarda, yoğun trafikli yerlerde,
- Seramik üstü seramik, beton, şap, sıva ve alçı yüzeylerde (**KRAFTBAU Astarı** sonrası),
- Seramik, granit, porselen ve mermer yapıştırma kullanılır.

TS EN 12004-1: Yüksek performanslı, **C2TES1 sınıfı** çimento esaslı, polimer modifiyeli, esnek seramik yapıştırıcı.

C2 – normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı. **T** – kayma özelliği azaltılmış. **E** – açıkta bekletilme süresi uzatılmış. **S1** – elastik.

Uygulama Alanları

İç ve dış mekanlarda, seramik, doğal taş, traverten, dekoratif tuğla, granit, porselen seramik, klinker, kot-to gibi kaplama malzemeleri, yatay ve dikeyde beton, sıva ve şap gibi yüzeylere uygulanır.

Eski seramik ve granit üzerine seramik kaplamada, alçı ve boyalı gibi zorlu yüzeylerde, havuz ve su deposu gibi ıslak alanlarda, soğuk hava depoları, şoklama tesisleri, fırınların dış cepheleri ve alttan ısıtılmalı sistemlerin bulunduğu alanlarda kullanılabilir.

Teras, balkon uygulamalarında ve yoğun yaya trafiği olan alışveriş merkezleri, iş merkezleri, hastaneler ve okullarda mükemmel sonuçlar verir.

Teknik Özellikleri

Görünüş	gri renkli toz
Raf Ömrü	kuru ortamda açılmamış ambalaj 12 ay
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Su Karışıım Oranı	25 kg toz / 6 - 6,5 lt su
Dinlendirme Süresi	5 - 10 dakika
Kap Ömrü	4 - 4,5 saat
Çalışılabilme Süresi	max. 40 dakika
Zeminin trafiğe açılma süresi	24 saat
Derz uygulanabilmesi için gerekli süre	24 saat (duvarda ve zeminde)
Uygulama Kalınlığı	3 - 10 mm (tek veya çift taraflı yapıştırma)

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Tüketim	3-5 kg/m ²
Tek taraflı uygulama için geçerlidir.	
Tarak Ölçüsü	Tüketim (kg/m ²)
3	2-3
4	3-4
6	4-5
8	5-6
10	6-7

Çekme Yapışma Dayanımı, N/mm ²	
Başlangıç	≥ 1,0
Suya daldırıldıktan sonra	≥ 1,0
Isı ile yaşlandırdıktan sonra	≥ 1,0
Donma-çözünme çevrimlerinden sonra	≥ 1,0

Avantajları

- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- S1 sınıfı esneklik özelliği sayesinde ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.
- Dikey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz.
- Uzun çalışma süresine sahiptir.
- Kolayca taraklanabilir.

Yüzey Hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek boya ve kazınmış sıvalardan arındırılmış olmalıdır.



- Yüzeydeki delik ve çatlaklar 2-3 gün önceden **KRAFTBAU Tamir Harcı** (İnce/Kalın) ile doldurulmalıdır.
- Yüzey yeterince düz değilse, zemin **KRAFTBAU Kendinden Yayılan Düzeltme Şapı** ile düzeltilmelidir.
- Dikey yüzeyler, **KRAFTBAU Hazır Sıva** ile düzeltilcektir.
- Sıcak havada yapılacak uygulamalarda (yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise) uygun sıcaklık için yüzey önceden ıslatılmalıdır.

Kullanım Şekli

1 torba (25 kg) **KRAFTBAU KRAFT PRO+** seramik ve fayans yapıştırıcısı, 6-6,5 lt su içerisine yavaşça ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dak. hızda karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dakika dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak uygun mala ile yüzeye sürülür. Döşenecek kaplamanın ebatına göre uygun taraklama yapılır.

Lastik tokmak yardımıyla kaplama malzemeleri yüzeye döşenir ve kaplanacak malzeme aşağı-yukarı ve sağa-sola hareket ettirilerek yapıştırıcı yüzeyine yerleştirilir.

Uygulama esnasında **KRAFTBAU KRAFT PRO+**'un yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmeli; film oluşmuşsa o kısım yeniden taraklanmalıdır.

Ambalajlama ve Saklama

25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.

Saklama süresi, kuru ve don tehlikesi olmayan bir ortamda açılmadan orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

