

SERAMİK YAPIŞTIRICILAR



KR-802



C1TE

gri

25 ± 2 Kg

KR-806



C1TE

beyaz

25 ± 2 Kg

KRAFT MASTER SERAMİK YAPIŞTIRICI

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, üstün performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, yüksek özellikli fayans ve seramik yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları

- İç mekanların yatay ve düşey uygulamalarında,
- Dış mekanların yatay uygulamalarında,
- Banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerde,
- Seramik ve fayans kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

TS EN 12004-1: Yapıştırıcılar – karo yapıştırıcıları – özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş **C1TE sınıfına** uygundur.

C1 – normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı. **T** – kayma özelliği azaltılmış. **E** – açıkta bekletilme süresi uzatılmış.

Uygulama Alanları

Seramik, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, traverten gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşey yüzeylerde. Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında mükemmel sonuçlar verir.

Uygulama Önerileri

Mevcut seramik üzerine seramik yapıştırma uygulamalarından önce, yüzey **KRAFTBAU Dolgulu Astar** ile astarlanmalıdır.

Dış mekanlarda yapıştırma işlemi için **KRAFTBAU Akrilik Astar** karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikleri

Görünüş	gri renkli toz
Raf Ömrü	kuru ortamda açılmamış ambalaj 12 ay
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Su Karışıım Oranı	25 kg toz / 6 - 6,5 lt su
Dinlendirme Süresi	5 - 10 dakika
Kap Ömrü	4 - 4,5 saat
Çalışılabilme Süresi	max. 30 dakika
Zeminin trafiğe açılma süresi	24 saat
Derz uygulanabilmesi için gerekli süre	24 saat (duvarda ve zeminde)
Uygulama Kalınlığı	3 - 10 mm (tek veya çift taraflı yapıştırma)

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Tüketim	3-5 kg/m ²
Tek taraflı uygulama için geçerlidir.	
Tarak Ölçüsü	Tüketim (kg/m ²)
3	2-3
4	3-4
6	4-5
8	5-6
10	6-7

Uyarılar ve Öneriler

- Güneş ve kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
- Metal ve boyalı yüzeylerde uygulanmaz.
- Prefabrik ve yerden ısıtılmalı zeminlerde uygulanmaz.
- Ahşap, eski boyalı yüzeylerde, yüzme havuzlarında, brüt beton ve alçı panel uygulamalarında kullanılmamalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
- Harca katılan su miktarına dikkat ediniz. Gereğinden fazla su ilave edilmemelidir.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir.

Avantajları

- Tek bileşenli hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- Kimyasal özelliğinden ötürü su tutma kapasitesi yüksek, raf ömrü ve işlenebilirlik süresi uzundur.
- Çökme yapmaz.
- Yapışma mukavemeti yüksektir; düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Beyaz renkli yapıştırma harcı, mermer gibi kaplama malzemelerinin yüzeyine harcın yansımaları engeller.



Yüzey Hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek boya ve kazınmış sıvalardan arındırılmış olmalıdır.
- Yüzeydeki delik ve çatlaklar 2-3 gün önceden **KRAFTBAU TAMİR HARCİ** (İnce/Kalın) ile doldurulmalıdır.
- Yüzey yeterince düz değilse, zemin **KRAFTBAU Kendinden Yayılan Düzeltme Şapı** ile düzeltilmelidir.
- Dikey yüzeyler, **KRAFTBAU Hazır Sıva** ile düzeltililecektir.
- Sıcak havada yapılacak uygulamalarda (yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise) uygun sıcaklık için yüzey önceden ısıtılmalıdır.

Kullanım Şekli

1 torba (25 kg) **KRAFTBAU KRAFT MASTER** seramik ve fayans yapıştırıcısı, 6-6,5 lt su içerisine yavaşça ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dak. hızda karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dakika dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak uygun mala ile yüzeye sürülür.

Döşenecek kaplamanın ebatına göre uygun taraklama yapılır. Lastik tokmak yardımıyla kaplama malzemeleri yüzeye döşenir ve kaplanacak malzeme aşağı-yukarı ve sağa-sola hareket ettirilerek yapıştırıcı yüzeyine yerleştirilir.

Uygulama esnasında **KRAFTBAU KRAFT MASTER**'in yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmeli; film oluşmuşsa o kısım yeniden taraklanmalıdır.

Ambalajlama ve Saklama

25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.

Saklama süresi, kuru ve don tehlikesi olmayan bir ortamda açılmadan orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

