

TECHNO KRAFT AKRİLİK ESASLI YALITIM

Elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı
Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

TECHNO KRAFT AKRİLİK ESASLI YALITIM, tek bileşenli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip, su yalıtım kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

- UV direnci yüksektir.
- Su buharı geçirgendir.
- Kolay uygulanır(Rulo & Fırça)
- Elastiktir.
- Durgun suya karşı direnci vardır.
- Düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur.
- Metal yüzeylere yapışır.
- Eksiz su yalıtım kaplaması oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Enerji verimliliği istenilen eğimli çatı yalıtım kaplamalarında
- İç ve dış alanlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Dere ve oluklar, baca dipleri ve parapetlerin yalıtımında kullanılır.
- Yatay ve dikey yüzeylerde, istenirse renkli yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Eğimli teras çatılarda.
-

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz, kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek toz, kir, kalıp yağı, boya gibi kaplamalar uzaklaştırılmalıdır. Zayıf yüzeyler, çatlaklar, yüzey bozuklukları tamir edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzey çok emici ise uygun astar ile yüzey doyurulmalıdır. Metal yüzeyler için anti-korozif astar kullanılmalıdır.

Uygulama

TECHNO KRAFT AKRİLİK ESASLI YALITIM, kullanmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır. Ürün gerektiğinde %30-40 oranında su ile seyreltilerek astar olarak kullanılır. Astarlanmış

yüzey üzerine rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, yatayda min. iki kat, düşeyde min. üç kat olarak sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra minimum 4, maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır.

TÜKETİM

1,50 – 1,80 kg/m²

AMBALAJ

5 kg Ambalaj

20 kg Ambalaj

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

- Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 °C ve +25 °C) saklanmalıdır.
- Açılan ve karıştırılan ürün hemen tüketilmelidir.
- Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Kullanılan aletler, su ile temizlenebilir, malzeme kurumuş ise mekanik olarak temizlenir.

UYARILAR

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve min. +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çığ, kar,dolu, don ve benzerleri iklimsel etkilere karşı korunmalıdır.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

GÜVENLİK

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi ve tavsiye almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri de içeren en son Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına başvurmalıdırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz, Gri, Kiremit Kırmızı, Yeşil		
Yoğunluk	1,35-1,45	kg/lt	+ 20°C, (EN ISO 2811-1)
Kopma Mukavemeti	>3,5	4	N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C	+35 °C	25°C / 55% RH
İlk kuruma süresi	6	8	saat
Kat kabul süresi	4	24	saat
Uygulama kalınlığı	1,0	1,5	mm

YASAL UYARI

KRAFT POLYMER ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve KRAFT POLYMER'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlarda KRAFT POLYMER'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle KRAFT POLYMER ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde KRAFT POLYMER tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan KRAFT POLYMER sorumlu değildir. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KRAFT POLYMER ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KRAFT POLYMER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.