

TECHNO KRAFT عازل أساسه أكريليك

مصنوع من راتنج إيلاستومري، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
مادة عازلة للماء

وصف المنتج

TECHNO KRAFT الأكريليك العازل هو مادة عازلة أحادية المكون، جاهزة للاستخدام، عالية مرونة، ومواد طلاء عازلة للماء.

خصائص

- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- مسموح بمرور بخار الماء.
- سهل التطبيق (بالرول والفرشاة)
- مرنة.
- مقاومة للمياه الراكدة.
- يحافظ على مرونته في درجات الحرارة المنخفضة.
- يلتصق بالأسطح المعدنية.
- تشكل طبقة عازلة للماء بدون فجوات.

مجالات التطبيق

- في طلاءات عازلة للأسقف المائلة التي تتطلب كفاءة في استخدام الطاقة
- تستخدم كمواد عازلة في الأماكن الداخلية والخارجية.
- يستخدم في عزل المزاريب والمزاريب وأسفل المداخل والحوارج.
- تستخدم على الأسطح الأفقية والعمودية، ويمكن استخدامها كمواد عازلة ملونة إذا رغبت في ذلك.
- في أسطح التراسات المائلة.

طريقة الاستخدام

تحضير السطح:

يجب التأكد من أن الأسطح المراد تطبيق المنتج عليها نظيفة وجافة ومتينة. يجب إزالة الغبار والأوساخ وزيت القوالب والطلاء وغيرها من المواد التي تمنع الالتصاق على السطح. يجب إصلاح الأسطح الضعيفة والشقوق والتشوهات السطحية. إذا كان السطح المراد تطبيقه شديد الامتصاص، يجب تشبعه بطبقة أساس مناسبة. يجب استخدام طبقة أساس مقاومة للتآكل للأسطح المعدنية.

التطبيق

يجب خلط TECHNO KRAFT AKRİLİK ESASLI YALITIM لمدة 2-3 دقائق باستخدام خلاط منخفض السرعة قبل الاستخدام. يتم استخدام المنتج عند الحاجة بتخفيفه بنسبة 30-40% بالماء كطلاء أساسي. يجب تطبيق طبقتين على الأقل أفقيًا وثلاث طبقات على الأقل رأسيًا على السطح المطلي بطبقة أساسية من استخدام بكرة أو فرشاة حتى يتم تغطية السطح بالكامل. يجب تطبيق الطبقة الثانية بعد 4 ساعات على الأقل و24 ساعة على الأكثر بعد تطبيق الطبقة الأولى.

الاستهلاك

1,50 – 1,80 كجم/م²

التعبئة

عبوة 5 كجم
20 كجم عبوة

التخزين / مدة الصلاحية

- يجب حمايته من الظروف الجوية السيئة.
 - يجب تخزينه في مكان جاف وبارد ومغلق (10+ °C و 25+ °C).
 - يجب استهلاك المنتج فور فتحه وخلطه.
 - في عبوته المغلقة، يمكن تخزينه في مكان جاف بدرجة حرارة لا تقل عن 5+ °C لمدة 12 شهرًا.
- تنظيف الأدوات

يمكن تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء، وإذا جفت المواد، فيمكن تنظيفها ميكانيكيًا.

تحذيرات

- يجب تهوية المكان جيدًا عند استخدام المنتج في الأماكن المغلقة.
- في الطقس البارد، يجب حفظ العبوات قبل الاستخدام لمدة 24 ساعة على الأقل في درجة حرارة لا تقل عن 15+ درجة مئوية.
- بعد التطبيق، يجب حماية السطح من الماء والمطر والندى والتلج والبرد والصقيع والتأثيرات المناخية المماثلة حتى يجف تمامًا.
- يرجى استخدام القفازات والنظارات الواقية والملابس الواقية.
- في حالة ملامسة الجلد، اغسله بالصابون والماء الوفير.
- لا تبتلعها، لا تستخدم العبوات الفارغة لتخزين المواد الغذائية ولا ترميها في النار.
- للاستخدام المهني فقط، يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

السلامة

يجب على المستخدمين الرجوع إلى أحدث نماذج معلومات سلامة المواد التي تتضمن بيانات فيزيائية وبيئية و لوجيكية وسمية وغيرها من البيانات المتعلقة بالسلامة للحصول على المعلومات والنصائح حول النقل والتخزين والتخلص الآمن من المنتجات الكيميائية.

المواصفات الفنية

اللون	أبيض، رمادي، أحمر قرميدي، أخضر		
الكثافة	كجم/لتر	1,45-1,35	C, (EN ISO 2811-1)°20 +
مقاومة التمزق	N/mm ²	4	3,5<
درجة حرارة التطبيق	25 درجة مئوية / 55٪ رطوبة نسبية	°C 35+	°C 5+
مدة الجفاف الأولي	ساعة	8	6
مدة قبول الطبقة	ساعة	24	4
سمك التطبيق	مم	1,5	1

شركة VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
المركز: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

مصنع أنطاليا: 22171 Cd. No:14 Döşemaltı /Çıplaklı/أنطاليا

البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr

هاتف: 190 6 444

Kraftbau.com.tr

تحدیر قانونی

المعلومات الواردة هنا عن منتجات KRAFT POLYMER، ولا سيما التوصيات المتعلقة بالتطبيق والاستخدام النهائي، قد تم تقديمها بحسن نية استناداً إلى المعلومات والخبرات الحالية المتوفرة لدى KRAFT POLYMER، في ظل الظروف العادية ووفقاً لتوصيات KRAFT POLYMER، وفي حالة تخزين هذه المنتجات ومعالجتها وتطبيقها بشكل صحيح. تنتج المنتجات وأسطح التطبيق ومجالات التطبيق بشكل كبير في الممارسة العملية. لذلك، عند استخدام منتجات KRAFT POLYMER، تأكد من استخدام المنتج المناسب في الظروف المناسبة والمكان المناسب، واتبع بدقة المعلومات والتعليمات المقدمة من KRAFT POLYMER بشأن الملاممة التجارية وأو الملاممة لغرض معين. في حالة عدم الالتزام بذلك، لا تتحمل KRAFT POLYMER أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختيار ملاممة المنتج للتطبيق والغرض الذي ينوي استخدامه فيه. تحتفظ KRAFT POLYMER بالحق في تغيير خصائص منتجاتها. يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بالغير، تخضع جميع الطلبات لشروطنا الحالية المتعلقة بالبيع والشحن. يجب على المستخدمين دائماً مراعاة أحدث نسخة من نشرة معلومات المنتج المحلية التي يمكنهم الحصول عليها من KRAFT POLYMER.

شركة VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
المركز: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

مصنع أنطاليا: 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Çıplaklı/أنطاليا

البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr

هاتف: 190 6 444

Kraftbau.com.tr