

TECHNO KRAFT DOLGULU ASTAR

TANIMI

Akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli duvar ve tavanlar için **aderans artırma ve yüzey oluşturma** astar (prim) malzemesidir. **TS 13744:2017**



KULLANIM YERLERİ

- İç ve dış mekânlarda; düşey ve yatay uygulamalarda
- Tavan sıvaları, alçı sıva uygulama öncesinde aderans artırıcı malzeme olarak
- Seramik, granit ya da doğal taş üzerine yapılacak kaplamalar öncesinde yüzey oluşturmak için
- Alçı, alçı levha, alçıpan üzeri yapılacak kaplama öncesinde yüzey oluşturmak için

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. Mutlaka yüzey sıcaklığının +5 0C ile +25 0C arası olduğu durumlarda uygulama yapılmalıdır.
- Bitüm, boyalı ve metal yüzeylere uygulanmaz.
- Malzeme kesinlikle dondan korunmalıdır.
- Uygulama öncesi içerisine ağırlıkça %10-15 oranında su ilave edilebilir.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi varsa uygulanmamalıdır. Nem oranının yüksek olduğu hamam, sauna, yüzme havuzu gibi yerlerde kullanılmamalıdır.
- Uygulama esnasında DOLGULU ASTAR zaman zaman karıştırılmalıdır.
- DOLGULU ASTAR kuruduktan sonra yüzeyi dolgulu ve zımpara görünümü alır.
- Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu bakınız.

AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez.
- Özellikle emici ve kaygan yüzeylerde aderans artırıcı özelliğindedir.
- DOLGULU ASTAR üzerine uygulanacak çimento esaslı harcın kuruma ve işlenebilme süresini uzatır.
- Ahşap zeminleri kaplama uygulamalarında yapıştırıcının neminden koruma özelliği vardır.
- İç ve dış mekânlarda kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek boyadan, pastan, yağdan, parafinden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin terazisinde olması önemlidir. Kaplamalar uyguma öncesinde kontrol edilmelidir. Kırık ya da gevşek olanlar yenisi ile yer değiştirilmelidir ya da gevşek kaplama malzemesi kaldırılarak çimento esaslı tamir harcı ya da kaba sıva harcı ile yüzey iyice doldurulmalıdır. Ahşap, parke gibi zeminlerde yüzeyde bulunan vernik, balmumu ve benzer malzemeler kazıyarak ya da sistre yaparak temizlenmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ

DOLGULU ASTAR uygulama öncesinde rulo ya da fırça özelliğine göre %10-15 (ağırlıkça) sulandırılabilir.

Alçı, alçı plaka, kireçli sıva, ahşap, OSB, eski seramik, granit yüzeyleri üzerlerine yapıştırma yapmak için:

DOLGULU ASTAR çalışma kovası ile teslim edilmektedir. 5 kg ya da 10 kg lık malzeme 400-600 devir/dk lık bir mikser yardımıyla 5 dakika karıştırılır. (Malzeme ile çalışırken DOLGULU ASTAR zaman zaman karıştırılmalıdır.) Hazırlanan DOLGULU ASTAR bir rulo (tercihen tekstürlü) ya da orta sertlikte fırça ile yüzeye uygulanır. Yüzeyin emiciliğine göre kuruma süresi değişebilir. Uygulama sonrası kaplama yapmak için en az 24 saat beklenmelidir.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara
ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya
E-MAIL: info@kraftbau.com.tr
TEL: 444 6 190
Kraftbau.com.tr

Brüt beton yüzeylere sıva uygulama öncesi:

Bu tür zeminlerde yapılacak en doğru uygulama **TECHNO KRAFT BRÜT BETON ASTARI** kullanmaktır. (bkz. TECHNO KRAFT BRÜT BETON ASTARI)

SARFIYAT

Tüketim değerleri zeminin emiciliğine, ortam sıcaklığına ve neme göre değişiklik gösterir. Ortalama 300-350 gr/m²

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Yeşil
Malzemenin İçeriği	Akrilik kopolimer reçine esaslı sıvı
pH (20°C)	7,0-9,0
Katı Madde Oranı	%15-20
Uygulama Kalınlığı	1 mm
Yoğunluk (derişik)	~1, 60 kg/l
Sıcaklık Dayanımı	-20 °C / + 80 °C
Kuruma Süresi	4 saat (Ortam sıcaklığına ve neme bağlı olarak deęişir.)
Dięer Uygulamalar için Gerekli Süre	24 saat
Raf Ömrü	Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay Kullanılmadıęı durumlarda ambalaj aęzı iyice kapatılmalıdır ve malzeme en geç 1 hafta içinde tüketilmelidir.



Yukarıdaki deęerler +21 °C de ve %50 baęlı nem için geçerlidir.

AMBALAJ ve DEPOLAMA

KOD	AMBALAJ
KR-7500	TECHNO KRAFT DOLGULU ASTAR(2,5 L)
KR-7500	TECHNO KRAFT DOLGULU ASTAR(5 L)

Malzemeyi açılmamış ambalajında kuru ortamda dondan koruyarak depolayınız.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara
ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya
E-MAIL: info@kraftbau.com.tr
TEL: 444 6 190
Kraftbau.com.tr